

耐熱塗料サーモジン 汎用30ブラック

東京熱化学工業株式会社

タイプ	変性シリコーン樹脂耐熱上塗塗料					
適用温度	長時間 200 短時間 300					
特長	サーモジンの普及品で価格も安価です。 熱酸化による耐腐食性にすぐれています。 乾燥が速く作業性が良好です。					
用途	熱を発生させる各プラントの装置・設備類また各種の乾燥炉や焼却炉を熱腐食から保護する。					
塗料性状	色相	ツヤ消黒				
	比重	1.30 (25)				
	粘度	30 (25 / 秒)				
	塗布量 膜厚		ハケの場合	エアレスの場合		
			1 6 0 g / m ²	2 0 0 g / m ²		
			Dry 2 0 μ m	Dry 2 0 μ m		
			Wet 6 0 μ m	Wet 6 0 μ m		
	塗布量は個々の条件によって異なります。					
		(5)	(1 0)	(2 0)	(3 0)	
	乾燥時間	指 触	1 時間	5 0 分	4 0 分	3 0 分
		半硬化	5 時間	4 時間	3 時間	3 時間
	塗装間隔	最 短	5 時間	4 時間	3 時間	3 時間
		最 長	1 0 日	9 日	7 日	7 日
塗装間隔は同じ塗料または同系統の塗料を塗り重ねる場合です。						
塗装条件	大 気	温度 5 以上 湿度 8 5 % 以下				
	塗装方法	ハケおよびエアレス				
	希釈シナー	サーモジン B シンナー				
	希 釈 率	ハケの場合		0 ~ 1 0 %		
		エアレスの場合		5 ~ 1 5 %		
	塗装回数	2 回塗り				
	下地処理	2 種ケレン I S O S t 3				
適合下塗	汎用 3 0 プライマー					
荷 姿	1 6 kg ・ 4 kg					
消 防 法	危険物表示 : 第四類第二石油類					
	有機溶剤区分 : 第二種有機溶剤					
使用上の 注意事項						
	1 . 一度に厚塗りをすると昇温時にフクレやハクリの原因となります。					
	2 . 塗装後の昇温は、徐々に行なって下さい。急激な昇温はフクレやハクリの原因となります。					
	3 . その他、塗料の取扱いについての注意事項は M S D S (製品安全データシート) を参照して下さい。					